HOJA TECNICA DE PRODUCTO
Sikafloor® EpoCem® Modul

DISPERSIÓN DE RESINA EPÓXICA CON BASE ACUOSA

DESCRIPCION

Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de solventes, de dos componentes.

USOS

Forma parte de toda la línea EpoCem como componente(A+B): **Sikafloor-81/82, Sikaguard-720 EpoCem**.
Como imprimante de **Sikafloor-81/82 EpoCem**. Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.

VENTAJAS

Excelente adherencia para la colocación de **Sikafloor-81/82 EpoCem** sobre soportes cementosos.
Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de corta edad (3 días).

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie
La superficie de concreto o mortero debe estar sana, limpia y sin partes sueltas o mal adheridas. **Debe estar saturada pero sin empozamientos.**
Preparación del producto
Agitar el componente A en su empaque, verter en el recipiente plástico del componente B y mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea como mínimo durante 30 segundos.
Aplicación como imprimante
Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar empozamientos.
Consumo: 0.2–0.3 kg/m² según las características del sustrato. En el caso de sustratos muy absorbentes o porosos se requieren dos capas del imprimante.

DATOS TECNICOS

Color:	líquido lechoso
Densidad:	1.04 kg/l ± 0,05 kg/l
Vida en el recipiente:	45 minutos a 20°C
Precaución:	< 1 hora «El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente».
Relación de mezcla:	Comp A:B = 1.14:2.86 (En peso y en volumen)
Tiempo de espera antes de aplicar el revestimiento:	mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas.
Límites de aplicación	
Temp. mínima del sustrato:	8°C y 3°C por encima de la temperatura de rocío

PRECAUCIONES

No adicionar agua a la mezcla. Después de mezclar los componentes, debe utilizarse el producto en el lapso de la vida en el recipiente (45 minutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en este tiempo debe desecharse. El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El producto puede causar irritación de la piel. Usar gafas y guantes y aplicar crema de manos al aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos, lave inmedia-

	tamente con abundante agua y consulte un médico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Consultar hoja de seguridad del producto a través del Departamento Técnico.
PRESENTACIÓN	Unidad de 4 kg. Componente A: 1.14 kg Componente B: 2.86 kg
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Nueve (9) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con los cuidados normales de un producto químico.
CODIGOS R/S	Comp. A R: 36/38/43 S: 26/51 Comp.B R: 43

Responsabilidad Integral

ISO 9001 icontec Código: CO-SC 033-1

ISO 14001 icontec Código: CO-SA 098-1

Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

Hoja Técnica de Producto
Sikafloor EpoCem Modul
Versión: 01/2015

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.